


STONE

TECHNICAL DATA

<p>PEACOCK Andere benamingen: Leisteen Oorsprong : Indië</p> <p>Beschrijving: veelkleurig</p> <p>Eigenschappen: Kleurnuances komen zeer voor, zelfs binnen éénzelfde partij.</p>		
KENMERKEN - EUROPEAN STANDARD		
	Metric System/gemid.	
Schijnbaar volumieke massa (NBN EN 1936)	g/m ³	2,57
Porositeit (NBN EN 1936)	vol. %	7,39
Wateropname bij atmosferische druk (DIN 52 103)	Kg/dm ³	2,57
	Gewicht %	2,62
	Volume %	6,70
Druksterkte (NBN EN 1926)	N/mm ²	nvt
Buigsterkte (NBN EN 12372)	kp/cm ²	181
Slijtsterkte Capon (NBN EN 14157)	cm ³ /50cm ²	67,8
Slijtsterkte Amsler (NBN B15-223)	mm/1000m	
Vorstbestendigheid (NBN EN 12371)	Gewicht -%	26,9
Vorstbestendigheid (NBN EN 12371)		25 cycli

Gebruik : Deze natuursteen is geschikt voor gebruik in binnen- en buitentoepassingen.